

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID		HOEVELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS- VERPLICHTING	TER
		Aanbrengen halfverharding	m2	1.000	V		
		Situering: (in te vullen)					
		Betreft aanbrengen halfverharding in: (in te vullen)					
		Breedte kleiner/groter dan of gelijk aan: (in te vullen)					
		Laagdikte 0,06 m					
		KoMex Naturel	ton				123
		Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig					
		Hoekige steenslag 0/8					
		Kleur: grijs/geel					
		Het materiaal is vrij van: Vreemde materialen					
		zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde					
		hoogovenslak en					
		niet natuurlijke vulstoffen (vliegas)					
		Korrelmaat GA80 0/8					
		Korrelverdeling fractie >8 mm = 0-5%					
		fractie >4 mm = 25-30%					
		fractie >63 mu = 90-95%					
		Vlakheidsindex FI20					
		Dichtheid (vocht 5-10%) 2.000-2.100 kg/m3					
		Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens DIN 18127					
		Sortering 0/8					
		Flexibele binding door minerale polymeren					
		Groot zelf Herstellend vermogen					
		Volledig herbruikbaar					
		Op een verhardingslaag aangebracht volgens					
		bestekspostnr. (in te vullen)					
		Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften					
		leverancier					